KARTA TECHNICZNA

SKAŁA PG gotowy do użycia

Drobnocząsteczkowy preparat głębokopenetrujący

DROBNOCZĄSTECZKOWY PREPARAT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY (nano-Hydrosol LF)

- pod zaprawy klejowe, tynki, farby
- do gruntowania podłoży osłabionych, nasiąkliwych i nadmiernie chłonnych
- głęboko wnika w podłoże
- wydajny i łatwy w aplikacji

ZASTOSOWANIE

Uniwersalny bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie wodorozcieńczalnych drobnocząsteczkowych dyspersji akrylowych przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod wykończeniowe powłoki malarskie, okładziny ceramiczne, wykładziny podłogowe i posadzki. Służy do gruntowania wszelkich typowych chłonnych podłoży budowlanych, na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Do stosowania na podłożach mineralnych (jak np.: beton, beton komórkowy, jastrych cementowy i anhydrytowy, tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe). Stosowany w systemach docieplеń SKAŁA S, SKAŁA S RENOVADEX, SKAŁA W, SKAŁA W RENOVADEX.

Uwaga: Preparatu nie należy stosować do gruntowania podłoży o niskiej chłonności (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powłoki malarskie).

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu grzybów podłoże należy użyć preparat SKAŁA Renova produkt algo i grzybobójczy zgodnie z wytycznymi producenta.

Przygotowanie preparatu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania.

Nanoszenie:
Preparat nanosić na podłoże w jednej lub dwóch warstwach (w zależności od chłonności podłoża) za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk, metodą „mokre na mokre". Uwaga: Naniesiony preparat powinien całkowicie wniknąć w podłoże, nie tworząc na jego powierzchni szczelnej powłoki (tzw. „filmu") oraz zacieków.

Wysychanie:
Czas schnięcia naniesionego na podłoże preparatu (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%) wynosi ok. 12 godzin. Pomieszczenia zamknięte należy po gruntowaniu przewietrzyć. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Podczas nanoszenia i wysychania preparatu temperatura powietrza powinna być powyżej +5°C.

ZUŻYCIE

W zależności od chłonności podłoża średnie zużycie wynosi ok. 0,20 L/m^2.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY

Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać czystą wodą.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

SKAŁA TYCHY | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Towarowa 23 | 43-100 Tychy | tel. 32 326 43 12 | fax 32 326 43 13 | biuro@skala.com.pl | www.skala.com.pl | SKAŁA Tychy

KARTA TECHNICZNA

SKAŁA PG | Gotowy do użycia, drobnocząsteczkowy preparat głębokopenetrujący

DANE TECHNICZNE

Skład:	Dyspersja akrylowa, dodatki, konserwant
Gęstość:	ok. 1,00 kg/dm^3;
Barwa:	mleczna, po wyschnięciu bezbarwna;
Temp. stosowania (powietrza i podłoża):	+5°do +25°;
Względna wilgotność powietrza:	≤75%.
Zawartość LZO:	poniżej 30g/l. (Dyrektywa 2004/42/CE)

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P333+313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Produkt zgodny z: AT-15-4378/2016, AT-15-6005/2015. Deklaracja zgodności nr: KDWU-01-SKAŁA_S-11-03032017, KDWU-02--SKAŁA_W-11-02012017.
Jednostka certyfikująca ZKP:Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

28.05.2018

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.

SKAŁA TYCHY | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Towarowa 23 | 43-100 Tychy | tel. 32 326 43 12 | fax 32 326 43 13 | biuro@skala.com.pl | www.skala.com.pl | SKAŁA Tychy