KARTA TECHNICZNA

SKAŁA ZT

Drobnoziarnista zaprawa tynkarska

WŁAŚCIWOŚCI

Mineralna, drobnoziarnista i hydrofobizowana zaprawa tynkarska na bazie wysokiej jakości cementu portlandzkiego i wapna. Wodo i mrozoodporna. O dużej przyczepności do podłoża i doskonałych właściwościach roboczych. Nadaje się do filcowania.

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania i napraw tynków cementowo-wapiennych, wypełniania ubytków, bruzd na ścianach i sufitach o grubości do ok. 20 mm. Również do wykonywania "przecierek" na istniejących tynkach. Stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu brudu, wapna olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb itp. Zniszczone i słabo przylegające tynki usunąć. Przy tynkowaniu ścian wymurowanych na pełną spoinę przed tynkowaniem spoinę usunąć na głębokości około 10 mm. Podłoża gipsowe i gładkie porysować dłutem w gęstą ukośną siatkę o rysach głębokości około 3 mm. Podłoże zwilżyć wodą lub zagruntować preparatem gruntującym SKAŁA PG lub SKAŁA PGU.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Suchą mieszankę zaprawy tynkarskiej SKAŁA ZT dokładnie wymieszać z 5-5,5 litra zimnej wody (mechanicznie lub ręcznie).

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przed przystąpieniem do prac tynkarskich, należy wykonać obrzutkę cementową (tzw. szpryc) zaprawą murarską SKAŁA ZTO. Obrzutkę należy nanosić w rzadkiej konsystencji w taki sposób, żeby zalewała wszystkie ubytki w podłożu oraz wyrównała ścianę. Grubość obrzutki nie powinna być mniejsza niż 2 mm.
Zaprawę należy nałożyć równomiernie na powierzchnię za pomocą pacy metalowej lub kielni, następnie wyrównać za pomocą długiej łaty. Tynk należy zacierać za pomocą pacy z tworzywa sztucznego, pacy filcowej lub styropianowej.
Zacieranie należy wykonać po rozpoczęciu wiązania tynku. Czas wiązania uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza.
Jeśli tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne, nie należy go zacierać. W czasie wykonywania prac należy utrzymywać jednakową konsystencję masy poprzez jej mieszanie. Nie wolno dodawać wody.
Pomieszczenia w których wykonywane są prace tynkarskie należy wentylować. Świeże tynki należy chronić przed przeciągami oraz przed zbyt szybkim wysychaniem. W razie potrzeby tynk należy co pewien czas zwilżyć czystą wodą. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C.

WYSYCHANIE

Czas wysychania zaprawy tynkarskiej zależy od temperatury i wilgotności i wynosi min. 2 dni. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania zaprawy wydłuża się.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Przygotowanie, aplikacja i schnięcie zaprawy powinno przebiegać w przedziale temperatur od +5°C do +25°C. Decyzja o wykonywaniu prac w warunkach zbliżonych do granicznych podejmowana jest przez bezpośredni nadzór na budowie. Przy jej podejmowaniu należy uwzględniać także prognozy na najbliższe 24 godziny.
Tynkowaną powierzchnię należy chronić w trakcie pracy i wysychania przed bezpośrednim nasłonecznieniem, wiatrem i opadami atmosferycznymi. Zaleca się stosowanie siatek ochronnych i osłon z plandek budowlanych.

ZUŻYCIE

Przy założeniu plastycznej konsystencji zaprawy, z jednego worka (25 kg) można wykonać około 1,0 do 1,4m^2 tynku o grubości 10 mm.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY

Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać czystą wodą.

UWAGA

Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z woda, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku zatarcia oka, przepłukać je dużą ilością czystej wody, a następnie skontaktować się z lekarzem.
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej zaprawie wyrobu ≤ 0,0002%.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym pomieszczeniu w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Worki na budowie układać na paletach i zabezpieczać przed deszczem i wilgocią kondensacyjną.

SKAŁA TYCHY | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Towarowa 23 | 43-100 Tychy | tel. 32 326 43 12 | fax 32 326 43 13 | biuro@skala.com.pl | www.skala.com.pl | SKAŁA Tychy

KARTA TECHNICZNA

SKAŁA ZT | Drobnoziarnista zaprawa tynkarska

DANE TECHNICZNE

Reakcja na ogień:	A1
Wytrzymałość na ściskanie:	Kat. CS IV (≥6N/mm^2)
Przyczepność i symbol modelu pęknięcia:	0,8-1,0 [N/mm^2] FP A
Absorpcja wody:	Kat. W1 (c≤0,4kg/m^{2}min^{0,5})
Wsp. przepuszczalności pary wodnej:	μ 6/40
Wsp. przewodzenia ciepła:	0,82 [W/mK] (wartość tabelaryczna)
Gęstość stwardniałej zaprawy:	1700-1750 [kg/m^3]

Wyrób zgodny z normą PN EN998 1:2012

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.

16.01.2020

SKAŁA TYCHY | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Towarowa 23 | 43-100 Tychy | tel. 32 326 43 12 | fax 32 326 43 13 | biuro@skala.com.pl | www.skala.com.pl | SKAŁA Tychy