KARTA TECHNICZNA

SKAŁA ZTM WL-10

wapienno-cementowa zaprawa tynkarska z perlitem do wnętrz

WŁAŚCIWOŚCI

SKAŁA ZTM WL-10 jest gotową suchą mieszanką wysokiej jakości wapna, spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących. Zaprawa jest produktem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży mineralnych, brakiem spływu z powierzchni pionowej, paroprzepuszczalnością.

ZASTOSOWANIE

Do maszynowego wykonywania tynków cementowo-wapiennych. Również do ręcznego wykonywania "przecierek" na istniejących tynkach, wypełnianiach ubytków, bruzd na ścianach i sufitach. Stosowana wewnątrz budynków.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb itp. Zniszczone i słabo przylegające tynki usunąć. Przy tynkowaniu ścian wymurowanych
na pełną spoinę przed tynkowaniem spoinę usunąć na głębokości około 10 mm. Powierzchnię można bezpośrednio przed nakładaniem zaprawy zwilżyć wodą. Podłoża o wysokiej nasiąkliwości (np. beton komórkowy, itp.) należy zwilżyć wodą lub zagruntować preparatem gruntującym SKAŁA PG lub SKAŁA PGU.

Przygotowanie produktu:

Suchą mieszankę zaprawy tynkarskiej wsypać do zasobnika maszyny tynkarskiej. Parametry maszyny ustawić tak, aby uzyskać odpowiednią konsystencję nakładanej zaprawy (łatwość nakładania i stabilność natryskiwanej warstwy). Zużycie wody około 200 do 250 l/h, ciśnienie na wyjściu 9,0 do 10,0 bar. Stosować maszyny tynkarskie akcesoria do wyrobów cementowych. Przy ręcznym przygotowaniu mieszanki zachować proporcje 5,25 - 6,25 litra wody na 25 kg suchej zaprawy.

Technologia wykonania:

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej należy wykonać obrzutkę zaprawą cementową. Grubość obrzutki nie powinna być mniejsza niż 2 mm. Zaprawę należy nanosić równomiernie na całej powierzchni. Natrysk należy prowadzić od góry do dołu poziomymi ruchami, a następnie wyrównać powierzchnię długą łatą.

Zacieranie należy wykonać po rozpoczęciu wiązania tynku, pacą z tworzywa sztucznego, metalową lub filcową. Czas wiązania uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza.

Przy nakładaniu kilku warstw, kolejną warstwę należy nakładać po związaniu i „uszorstkowieniu" poprzedniej warstwy w celu zwiększenia przyczepności. Jeśli tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne, nie należy go zacierać. Świeże tynki należy chronić przed przeciągami oraz przed zbyt szybkim wysychaniem.

W razie potrzeby tynk należy co pewien czas zwilżyć czystą wodą. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C.

Wysychanie:

Czas wysychania zaprawy tynkarskiej zależy od temperatury i wilgotności i wynosi min. 48h. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania zaprawy wydłuży się.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

UWAGA! Przygotowanie, aplikacja i schnięcie zaprawy powinno przebiegać w przedziale temperatur od +5°C do +25°C. Decyzja o wykonywaniu prac w warunkach zbliżonych do granicznych podejmowana jest przez bezpośredni nadzór na budowie.

ZUŻYCIE

Na pokrycie powierzchni 1 m^2 przy grubości tynku 10 mm potrzeba około 13 kg suchej zaprawy.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY

Bezpośrednio po zakończeniu prac, przeczyścić przewody przy użyciu gumowej kulki, maszyny i narzędzia przemyć czystą wodą.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+ P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

SKAŁA TYCHY | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Towarowa 23 | 43-100 Tychy | tel. 32 326 43 12 | fax 32 326 43 13 | biuro@skala.com.pl | www.skala.com.pl | SKAŁA Tychy

SKAŁA ZTM WL-10 | wapienno-cementowa zaprawa tynkarska z perlitem do wnętrz

P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki. Zasięgnąć porady/ wysypki. Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej zaprawie wyrobu ≤ 0,0002%.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym pomieszczeniu w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Worki na budowie układać na paletach i zabezpieczać przed deszczem i wilgocią kondensacyjną.

DANE TECHNICZNE

Gęstość nasypowa	ok. 1,3 kg/dm^3
Przyczepność do betonu	≥ 0,25 MPa
Czas pracy	2,5 ÷ 3 godziny
Zużycie (dla grubości 1 cm)	ok. 13 kg/m^2
Temp. nakładania i wysychania	+5°C do +25°C.

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.

SKAŁA TYCHY | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Towarowa 23 | 43-100 Tychy | tel. 32 326 43 12 | fax 32 326 43 13 | biuro@skala.com.pl | www.skala.com.pl | SKAŁA Tychy