KARTA TECHNICZNA

SKAŁA ZW

Zaprawa wyrównująca przeznaczona do szpachlowania i wypełniania ubytków

WŁAŚCIWOŚCI

SKAŁA ZW jest gotową suchą mieszaniną na bazie cementu, wypełniaczy i dodatków modyfikujących. Zaprawa jest produktem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu.

ZASTOSOWANIE

Zaprawa wyrównująca SKAŁA ZW przeznaczona jest do szpachlowania, wyrównywania i wypełniania ubytków w podłożu , murach, tynkach oraz do innych prac wykończeniowych. Zmniejsza zużycie zapraw klejowych, tynków itp. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża.

Zalecany na:
- tynki cementowe i cementowo-wapienne,
- beton i gazobeton,
- cegły, pustaki,
- bloczki betonowe,
- materiały ceramiczne i wapienno-piaskowe,

Zaprawa wyrównująca SKAŁA ZW jest produktem wodoodpornym i mrozoodpornym. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb itp.. Zniszczone i słabo przylegające elementy usunąć. Chłonne podłoża zagruntować gruntem SKAŁA PG lub SKAŁA PGU.

Przygotowanie masy:

Masę przygotowuje się przez wsypanie suchej zaprawy SKAŁA ZW do wody w proporcji 4,75-5,5 litra wody na worek 25kg zaprawy. Mieszać ręcznie lub mechanicznie za pomocą wiertarki wolnoobrotowej, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Nie należy dodawać piasku i cementu. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości robocze przez około 4 godziny. Bezpośrednio przed każdorazowym użyciem należy powtórnie wymieszać.

Wykonanie:

Przygotowaną zaprawę SKAŁA ZW należy nanosić na podłoże za pomocą kielni lub gładkiej pacy metalowej. Grubość jednorazowo nałożonej zaprawy nie powinna być większa niż 2cm. Wyrównywaną powierzchnię można wykończyć poprzez zacieranie pacą filcową lub styropianową. Czas otwarty pracy (pomiędzy nałożeniem zaprawy, a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nie należy zacierać powierzchni przewidzianych do obłożenia płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne można przyklejać po upływie co najmniej 7 dni. Przy wyrównywaniu większych powierzchni należy wykonać rysę dylatacyjną. Prace należy wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do 25°C.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 1,5kg zaprawy na 1m² powierzchni, przy grubości warstwy 1mm.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / USUWANIE ODPADÓW

Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy spłukać czystą wodą. Stwardniałe zanieczyszczenia usunąć mechanicznie.
Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników.
Dokładnie opróżnione puste opakowania papierowe mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchych pomieszczeniach. Produkt w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu można magazynować przez okres 12 miesięcy.

Uwaga:
Produkt zawiera cement. Reaguje alkalicznie z wodą należy chronić skórę i oczy. W przypadku podrażnień przemyć czystą wodą, a następnie skontaktować się z lekarzem.

SKAŁA TYCHY | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Towarowa 23 | 43-100 Tychy | tel. 32 326 43 12 | fax 32 326 43 13 | biuro@skala.com.pl | www.skala.com.pl | SKAŁA Tychy

KARTA TECHNICZNA

SKAŁA ZW

Zaprawa wyrównująca przeznaczona do szpachlowania i wypełniania ubytków

CE
06

SKAŁA TYCHY
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy, Polska

PN-EN 998-1

WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	WARTOŚCI DEKLAROWANE
Reakcja na ogień	Klasa A1
Wytrzymałość na ściskanie	Kat. CS IV (≥ 6N/mm^2)
Przyczepność i symbol modelu pęknięcia	0,9 – 1,1 [N/mm^2] - FP:B
Absorpcja wody	Kat. W 1 (c ≤ 0,4kg/m^2·min^{0,5})
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej.	μ 13
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,47/ 0,54* [W/m·K]
Trwałość: mrozoodporność - Ubytek masy	< 5 [%]
Trwałość: mrozoodporność - spadek wytrzymałości na zginanie	< 45 [%]
Trwałość: mrozoodporność - spadek wytrzymałości na ściskanie	Kat. CS IV

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.

04.06.2018

SKAŁA TYCHY | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Towarowa 23 | 43-100 Tychy | tel. 32 326 43 12 | fax 32 326 43 13 | biuro@skala.com.pl | www.skala.com.pl | SKAŁA Tychy